

Данные на продукт

HEMPEL'S CLASSIC VARNISH 01150

Описание: HEMPEL'S CLASSIC VARNISH - это прозрачный алкидный лак естественной сушки с

тунговым маслом. Обладает хорошей стойкостью к морской воде, солнечному свету и

неблагоприятным погодным условиям.

Рекомендуемое Новая или предварительно покрытая лаком древесина, для наружных и внутренних работ

применение: выше ватерлинии.

Наличие: Включено в Европейский Яхтенный Ассортимент. Поставка по предварительному заказу.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет/№ оттенка: Прозрачный/00000 Внешний вид: Высоко-глянцевое

Сухой остаток, %: 52 ± 1

Теоретический расход: 17,3 м²/л - 30 мкм 38°C/100°F Точка воспламенения:

Удельный вес: 0,9 кг/л [7,5 фунт/галлон США] Сухая на отлип:

10 (примерно) часов при 20°C/68°F 20 (примерно) часов при 10°C/50°F

V.O.C. 376 г/л - 2,9 фунт/галлон США

Характеристики базируются на утвержденных формулах компании ХЕМПЕЛЬ. Допускается изменение

показателей в процессе производства в соответствии с ISO 3534-1.

нанесение:

Способ нанесения: Наилучшие результаты достигаются при использовании плоской кисти для лака или подушечки

> для краски. Нанесение распылением возможно с использованием большей части оборудования для распыления после разбавления, но этот метод нанесения в основном зависит от конкретных местных условий, поэтому общих рекомендаций не существует.

Разбавитель (макс. по

объему:

HEMPEL'S THINNER 08111 или HEMPEL'S THINNER 08231 (См. ПРИМЕЧАНИЯ далее)

Промывка оборудования: HEMPEL'S THINNER 08111 или HEMPEL'S THINNER 08231

30 мкм [1,2 мил]

50 мкм [2 мил]

Толщина сухой пленки: Толщина мокрой пленки:

Интервалы перекрытия: минимальный:

Согласно спецификации. максимальный: Согласно спецификации.

Меры предосторожности: Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры

предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок, в Паспорте Безопасности.

Соблюдайте национальные и региональные требования по охране труда.





HEMPEL'S GALVOSIL 15700

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Новое дерево: Абразивная очистка (удалите пыль). Пропитайте сухую и чистую поверхность подходящим консервантом, дайте высохнуть. Нанесите один слой продукта разбавленного 20% HEMPEL'S THINNER 08111 или HEMPEL'S THINNER 08231. Нанесите второй слой разбавленного продукта. 5-10%. Шлифовка (удалите пыль). В результате наносится 3 слоев продукта. При необходимости добавьте разбавитель для облегчения нанесения покрытия. Для получения гладкой поверхности между слоями рекомендуется проведение шлифовки (удалите пыль).

Фанера: Шлифовка (удалите пыль). Пропитка средством HEMPADUR SEALER

05990 (избегайте образования сплошного слоя на поверхности). Продолжайте также как в

случае с другими видами новой древесины.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Поверхность должна быть абсолютно чистой и сухой, и температура должна быть предпочтительно выше $5\,^{\circ}$ C/ $41\,^{\circ}$ F. Не наносить при ярком солнечном свете, на горячие поверхности или в условиях повышенной влажности. Температура поверхности должна быть выше точки росы во избежание образования конденсата. Содержание влаги в древесине не должно превышать 16 %. Во время нанесения и сушки в тесных помещениях обеспечьте надлежащую вентиляцию. Нанесение лака должно быть завершено в течение 4-6 часов при $20\,^{\circ}$ C/ $68\,^{\circ}$ F, и не позднее, чем через 8-12 часов при температуре $10\,^{\circ}$ C/ $50\,^{\circ}$ F до выпадения

росы.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ: Нет.

ПРИМЕЧАНИЯ: При разбавлении тщательно перемешайте, но не взбалтывайте содержимое тары, поскольку

это приведет к образованию пузырьков воздуха в лаке. Если максимальный интервал превышен, поверхности необходимо придать поверхность для обеспечения межслойной адгезии. Время высыхания продукта для шлифовки составляет приблиз. 24 час. при

20°C/68°F, 48 час. при 10°C/50°F.

Примечание: HEMPEL'S CLASSIC VARNISH 01150 предназначен только для профессионального применения.

ИЗДАНИЕ: HEMPEL A/S 0115000000

Эта Технологическая Карта Продукта заменяет все ранее выпущенные.

За объяснением значений терминов и области применения продукта обращайтесь к Пояснительным запискам в инструкции НЕМРЕL. Технические данные, указания и рекомендации, приведенные в этой Инструкции по применению, являются результатом испытаний и опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем. Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕМРЕL, если иное не согласовано специально в письменной виде. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации, возникающие из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике. Инструкция по применению может быть изменена без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 5 лет после даты опубликования.